



矽橡膠系列-甲基乙炔基混煉膠

普通型模壓膠

項 目	指 標						
	DY-6120	DY-6130	DY-6140	DY-6150	DY-6160	DY-6170	DY-6180
外觀	乳白色、淡黃色或淡灰色固體，無明顯機械雜質						
硬度, HA	20±3	30±3	40±3	50±3	60±3	70±3	80±3
拉伸強度, MPa ≥	3.5	5.0	6.0	7.5	6.5	6.0	
拉斷伸長率, % ≥	750	440	380	320	280	180	150/100
扯斷永久變形, % ≤	10						
撕裂強度, kN/m ≥	10	15	16	18		16	15

普通型擠出膠

項 目	指 標		
	DY-6250	DY-6260	DY-6270
外觀	乳白色或微黃色固體，無明顯機械雜質		
硬度, HA	50±3	60±3	70±3
拉伸強度, MPa ≥	8.0	7.0	6.5
拉斷伸長率, % ≥	350	260	160
扯斷永久變形, % ≤	14		
撕裂強度, kN/m ≥	20	22	20

氣相模壓膠

項 目	指 標				
	DY-9130	DY-9140	DY-9150	DY-9160	DY-9170
外觀	高透明固體，無明顯機械雜質				
硬度, HA	30±3	40±3	50±3	60±3	70±3
拉伸強度, MPa ≥	6.0	6.5	8.0		7.0
拉斷伸長率, % ≥	600	400	350	300	220
扯斷永久變形, % ≤	8				
撕裂強度, kN/m ≥	15	19	22		20

氣相擠出膠

項 目	指 標		
	DY-9250	DY-9260	DY-9270
外觀	高透明固體，無明顯機械雜質		
硬度, HA	50±3	60±3	70±3
拉伸強度, MPa ≥	8.5		8.0
拉斷伸長率, % ≥	350	300	220
扯斷永久變形, % ≤	12		
撕裂強度, kN/m ≥	25		22

註：其他技術指標及特殊型號產品，可根據客戶要求定製

矽油系列

二甲基矽油
乙烯基矽油
含氫矽油
羥基矽油
氨基矽油
Silane



註：其他技術指標及特殊型號產品，可根據客戶要求定製



宜進新材料股份有限公司
E-JIN New Material Co., Ltd.

氣相法白碳黑系列

親水型氣相法白碳黑系列

疏水型氣相法白碳黑系列

消光粉系列



宜進新材料股份有限公司
E-JIN New Material Co., Ltd.

814 高雄市仁武區鳳仁路4之63號
Website : www.ejin.com.tw
Email : e-jin@ejin.com.tw
Tel : +886 - 7 - 3710156

Google 宜進新材料

