



注塑擠出PVDF樹脂

產品說明

PVDF DS206是一種均聚聚偏氟乙烯產品，具有較低的熔融黏度，屬於熱塑性氟樹脂，本樹脂具有良好的機械強度與韌性，耐大多數化學介質，適用通過注塑、擠出等的加工工藝制備有關的PVDF制品。

執行標準:Q/0321DYS 014-2017

規格特性

項目	單位	DS206			
		2061	2062	2063	2064
外觀	/	粒子或粉			
熔融指數	g/10min	1.0-7.0	7.1-14.0-	14.1-25.0	≥ 25.1
拉伸強度, ≥	MPa	35			
斷裂伸長率, ≥	%	25			
相對密度	/	1.77-1.79			
熔點	°C	165-175			
熱分解溫度, ≥	°C	380			
硬度	邵氏D	70-80			

主要用途

通過注塑、擠出等的加工工藝制備有關的PVDF制品