

# 甲基乙烯混煉膠(氣相法矽膠)

## 氣相模壓膠

項目	指標				
	DY-9130	DY-9140	DY-9150	DY-9160	DY-9170
外觀	高透明固體，無明顯機械雜質				
硬度、HA	30	40	50	60	70
拉伸強度、MPa ≥	6.0	6.5	8.0	8.0	7.0
扯斷伸長率、% ≥	600	400	350	300	220
扯斷永久變形、% ≤	8				
撕裂強度、kN/m ≥	15	19	22	22	20

## 氣相擠出膠

項目	指標		
	DY-9250	DY-9260	DY-9270
外觀	高透明固體，無明顯機械雜質		
硬度、HA	50	60	70
拉伸強度、MPa ≥	8.5	8.5	8.0
扯斷伸長率、% ≥	350	300	220
扯斷永久變形、% ≤	12		
撕裂強度、kN/m ≥	25	25	22

### 注意事項：

- 儲放安全性—遠離火源並避免日光直接照射。
- 操作安全性—非危險物品，故無特別規定。

包裝：淨重 20kg