

EnSolv-5408

特性：

EnSolv-5408是一種專利的共沸混合物，可以在需要更換之前經過多次循環進行蒸餾和再利用；EnSolv-5408與所有金屬和許多塑料和其它材料兼容，通常在蒸氣脫脂劑中進行清洗。EnSolv-5408已通過鈦的所有應力腐蝕和氫脆性試驗；是波音公司唯一批准用於替代三氯乙烯的正丙基溴化物溶劑。

EnSolv-5408 被列為波音公司商業PSD 6-62規格的批准材料，用於BAC 5408以及波音軍用PS 12020 Rev Y。此外，EnSolv-5408已被其它主要航空航天組織批准，如貝爾直升機、龐巴迪等等。

性 質	EnSolv-5408
Boiling Point °C / °F	70 / 158
Specific Gravity 75°F	1.31 ± 0.01
Flash Point TCC °C	None
Base material meets ASTM-D 6368	Yes
Flammability Limits (vol.%) based on n-Propyl Bromide	3.8 – 9.5 %
Vapor Pressure 25°C	134
Vapor Density (Air = 1)	4.2
Evaporation Rate (Butyl Acetate = 1)	4.7
Specific Heat 25°C	0.26
Dielectric Strength(AC Volts)	21,000
Appearance	Clear & free of suspended matter