

甲基乙烯混煉膠(普通型矽膠)

普通型模壓膠

項目	指標						
	DY-6120	DY-6130	DY-6140	DY-6150	DY-6160	DY-6170	DY-6180
外觀	乳白色、淡黃色或淺灰色固體，無明顯機械雜質						
硬度、HA	20	30	40	50	60	70	80
拉伸強度、MPa $\geq$	3.5	5.0	6.0	7.0	6.5	6.0	6.0
扯斷伸長率、% $\geq$	750	440	380	320	280	180	150/100
扯斷永久變形、% $\leq$	10						
撕裂強度、kN/m $\geq$	10	15	16	18	18	16	15

普通型擠出膠

項目	指標		
	DY-6250	DY-6260	DY-6270
外觀	乳白色或微黃色固體，無明顯機械雜質		
硬度、HA	50	60	70
拉伸強度、MPa $\geq$	8.0	7.0	6.5
扯斷伸長率、% $\geq$	350	260	160
扯斷永久變形、% $\leq$	14		
撕裂強度、kN/m $\geq$	20	22	20

注意事項：

儲放安全性—遠離火源並避免日光直接照射。

操作安全性—非危險物品，故無特別規定。

包裝：淨重 20kg